
技术特性

MDi |  SLIMM

POLISHED FINISH

英纳克MDI产品的技术特性
干压板材，吸水率低于0.5%
GRUPO Bla GL, Anexo G
ISO 13006标准，UNE-EN 14411标准

表面	Polished		
厚度及规格	6毫米	150 x 320厘米 R / 100 x 250厘米	

标准中的技术参数	参考标准	应达数值	平均值*
----------	------	------	------

物理参数			
吸水率	EN-ISO 10545-3	E ≤ 0.5%	E ≤ 0.5%
弯曲强度	EN-ISO 10545-4	≥ 35牛 / 平方毫米	超过要求数值
断裂强度	EN-ISO 10545-4	 > 700牛	超过要求数值
磨损耐受度	EN-ISO 10545-7	按制造商指示	4
线性热膨胀	EN-ISO 10545-8	测试方法可查询	≤ 9x10 ⁻⁶ K ⁻¹
抗热冲击能力	EN-ISO 10545-9	测试方法可查询	耐受
抗冻能力	EN-ISO 10545-12	要求	耐受
抗纹裂性	EN-ISO 10545-11	要求	耐受

化学参数			
低浓度酸碱耐受度	EN-ISO 10545-13	按制造商指示	耐受 (LA)
家用清洁产品和游泳池添加剂耐受度	EN-ISO 10545-13	B最小值	耐受 (A)
耐污能力	EN-ISO 10545-14	最低3级	5级

尺寸参数 / 基于生产规格的尺寸误差允许范围			
长宽	EN-ISO 10545-2	± 0.6 % / ± 2.0毫米	± 0.6 % / ± 2.0毫米
厚度	EN-ISO 10545-2	± 5 % / ± 0.5毫米	± 5 % / ± 0.5毫米
边缘平直度	EN-ISO 10545-2	± 0.5 % / ± 1.5毫米	± 0.5 % / ± 1.5毫米
方正度	EN-ISO 10545-2	± 0.6 % / ± 2.0毫米	± 0.6 % / ± 2.0毫米
平整度	EN-ISO 10545-2	± 0.5 % / ± 2.0毫米	± 0.5 % / ± 2.0毫米
表面外观	EN-ISO 10545-2	至少95%的板材无缺陷	至少95%的板材无缺陷

* 数据结果由样品测试得出。

英纳克MDI产品的技术特性
 干压板材，吸水率低于0.5%
 GRUPO Bla GL, Anexo G
 ISO 13006标准，UNE-EN 14411标准

表面	Honed Polished
厚度及规格	6毫米 150 x 320厘米 R / 100 x 250厘米

标准中的技术参数	参考标准	应达数值	平均值*
----------	------	------	------

耐火性能			
建筑材料耐火性能	EN 13051	参照生产商标示	A1 - A1 _{FL}
火焰蔓延指数	ASTM E-84	参照生产商标示	I级 - A

* 数据结果由样品测试得出。



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

地址：C San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (Spain)

电话：+34 964 368 000

www.inalco.es , www.inalcotrends.com



出版日期：2021年7月