
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MDi |  SLIMM

FINITION POLI

Caractéristiques techniques du MDI d'Inalco


Pièces pressés à sec avec absorption d'eau inférieure à 0,5%

GROUPE Bia GL, Annexe G

ISO 13006, UNE-EN 14411

Finition	Poli		
Épaisseur et formats	6 mm	150 x 320 cm R / 100 x 250 cm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON LES NORMES :	Norme de référence	Valeur exigée		Valeur moyenne obtenue*
--	--------------------	---------------	--	-------------------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES				
Absorption d'eau	EN-ISO 10545-3	E ≤ 0,5%		E ≤ 0,5%
Résistance à la flexion (N/mm ²)	EN-ISO 10545-4	> 35 N / mm ²		Dépasse la valeur exigée
Force de rupture (N)	EN-ISO 10545-4	 > 700 N		Dépasse la valeur exigée
Résistance à l'abrasion	EN-ISO 10545-7	Indiquée par le fabricant		4
Dilatation thermique linéaire	EN-ISO 10545-8	Méthode disponible		≤ 9x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Résistance au choc thermique	EN-ISO 10545-9	Méthode disponible		Résiste
Résistance au gel	EN-ISO 10545-12	Exigée		Résiste
Résistance au tressailage	EN-ISO 10545-11	Exigée		Résiste

CARACTÉRISTIQUES CHIMIQUES				
Résistance aux acides et bases de faible concentration	EN-ISO 10545-13	Indiquée par le fabricant		Résiste (LA)
Résistance aux produits domestiques de nettoyage et aux additifs pour piscines	EN-ISO 10545-13	Min B		Résiste (A)
Résistance aux taches	EN-ISO 10545-14	Min. Classe 3		Classe 5

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES: ÉCART ADMISSIBLE PAR RAPPORT AUX DIMENSIONS DE FABRICATION				
Longueur et largeur	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 mm		±0,6% / ±2,0 mm
Épaisseur	EN-ISO 10545-2	±5% / ±0,5 mm		±5% / ±0,5 mm
Rectitude des côtés	EN-ISO 10545-2	±0,5% / ±1,5 mm		±0,5% / ±1,5 mm
Orthogonalité	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 mm		±0,6% / ±2,0 mm
Planéité de la surface	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 mm		±0,6% / ±0,5 mm
Aspect de la surface	EN-ISO 10545-2	Min. 95% des pièces sans défauts		Min. 95% des pièces sans défauts

* Résultats obtenus sur les échantillons soumis à l'essai.

Caractéristiques techniques du **MDI** d'Inalco

Pièces pressés à sec avec absorption d'eau inférieure à 0,5%

GROUPE Bia GL, Annexe G

ISO 13006, UNE-EN 14411

Finition	Poli		
Épaisseur et formats	6 mm	150 x 320 cm R / 100 x 250 cm	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SELON LES NORMES :	Norme de référence	Valeur exigée	Valeur moyenne obtenue*
---	-------------------------------	----------------------	------------------------------------

COMPORTEMENT AU FEU			
Comportement au feu des matériaux et éléments de construction	EN 13051	Indiquée par le fabricant	A1 - A1 _{FL}
Indice de propagation de la flamme	ASTM E-84	Indiquée par le fabricant	Classe I - A

* Résultats obtenus sur les échantillons soumis à l'essai.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54
12110, Alcora, Castellón (Espagne)
(+34) 964 368 000
www.inalco.es www.inalcotrends.com



Date d'édition : Juillet 2021