
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

MDi |  SLIMM

POLISHED FINISH

Технические характеристики MDI от Inalco

Изделия, спрессованные сухим способом, с водопоглощаемостью менее 0,5 %

GRUPO Bla GL, Приложение G

ISO 13006, UNE-EN 14411

Отделка	Polished		
Толщина и форматы	6 мм	150 x 320 см R / 100 x 250 см	

Технические характеристики в соответствии с нормами	Справочные нормы	Требуемое значение		Полученное среднее значение*
---	------------------	--------------------	--	------------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Водопоглощение	EN-ISO 10545-3	E ≤ 0,5%		E ≤ 0,5%
Прочность на изгиб (Н/мм ²)	EN-ISO 10545-4	> 35 Н / мм ²		Превосходит требуемое значение
Предел прочности (Н)	EN-ISO 10545-4		> 700 Н	Превосходит требуемое значение
Сопротивление истиранию	EN-ISO 10545-7	Указанное производителем		4
Тепловое линейное расширение	EN-ISO 10545-8	Метод имеется		≤ 9x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Устойчивость к тепловому удару	EN-ISO 10545-9	Метод имеется		Стойкий
Морозостойкость	EN-ISO 10545-12	Требуемое		Стойкий
Устойчивость к растрескиванию	EN-ISO 10545-11	Требуемое		Стойкий

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации	EN-ISO 10545-13	Указанное производителем		Стойкий (LA)
Устойчивость к бытовым моющим средствам и добавкам для очистки воды в бассейнах	EN-ISO 10545-13	Не менее B		Стойкий (A)
Устойчивость к пятнам	EN-ISO 10545-14	Не менее Класса 3		Класс 5

РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ МОГУТ ИМЕТЬ ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ				
Длина и ширина	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 мм		±0,6% / ±2,0 мм
Толщина	EN-ISO 10545-2	±5% / ±0,5 мм		±5% / ±0,5 мм
Прямолинейность сторон	EN-ISO 10545-2	±0,5% / ±1,5 мм		±0,5% / ±1,5 мм
Ортогональность	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 мм		±0,6% / ±2,0 мм
Плоскостность	EN-ISO 10545-2	±0,6% / ±2,0 мм		±0,6% / ±0,5 мм
Внешний вид поверхности	EN-ISO 10545-2	Не менее 95% изделий без дефектов		Не менее 95% изделий без дефектов

*Результаты, полученные для образцов, представленных на испытаниях.

Технические характеристики **MDI** от Inalco

Изделия, спрессованные сухим способом, с водопоглощаемостью менее 0,5 %

GRUPO Bla GL, Приложение G

ISO 13006, UNE-EN 14411

Отделка	Polished
Толщина и форматы	6 мм 150 x 320 см R / 100 x 250 см

Технические характеристики в соответствии с нормами	Справочные нормы	Требуемое значение	Полученное среднее значение*
---	------------------	--------------------	------------------------------

РЕАКЦИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ОГНЯ			
Реакция строительных и отделочных материалов на воздействие огня	EN 13051	Указанное производителем	A1 - A1 _{FL}
Показатель распространения пламени	ASTM E-84	Указанное производителем	Класс I - A

* Результаты, полученные для образцов, представленных на испытаниях.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/ San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (Испания)

Тел. (+34) 964 368 000

www.inalco.es www.inalcotrends.com



Дата публикации: Июль 2021 г.