



---

## ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР ПЛИТ

---

Перед началом работы с плитой рекомендуется очистить ее от загрязнений и произвести тщательный визуальный осмотр, чтобы удостовериться в том, что она соответствует критериям качества. Осмотр следует проводить очень внимательно: вначале на А-образной раме (по вертикали), а затем на горизонтальной плоскости.

Таким образом вы сможете убедиться в том, что на поверхности плиты нет изъянов, а также обеспечите равномерную обработку всей плиты и надлежащую плоскостность в допустимых пределах. Кроме того, следует учитывать такие элементы, как толщина, тон и блеск плиты, по сравнению с другими плитами поставляемой партии.

После установки или обработки материала никакие претензии по дефектам, существовавшим в момент его вручения, не принимаются. Ответственным за определение того, подходят ли плиты для использования, является обработчик. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы должны будете связаться со своим поставщиком до того, как производить резку плиты или любые другие изменения.

\* Изгиб:

Допускается изгиб менее 2 мм. Для осуществления этого измерения надо положить плиту на совершенно ровную горизонтальную поверхность, а затем с помощью специального калибра для зазоров измерить точку наибольшего изгиба, покрывая всю ширину или длину плиты..



Конфигурация для правильного измерения изгиба

#### Внешний вид поверхности:

Чтобы правильно рассмотреть дефекты плит ИТОР, надо смотреть на них с расстояния один метр, при дневном свете и в перпендикулярном направлении.

ST	Полезная площадь плиты 1500 x 3200 мм Отклонение аналогичного цвета < 3 мм Отклонение другого цвета < 1 мм
CO	Полезная площадь плиты 750 x 3200 мм
RD	Плиты, предназначенные для поддержки столешниц

#### Технические характеристики:

К высшему сорту (ST) не относятся те плиты, доски и пластины, на которых имеется следующее:

- Отклонение аналогичного цвета размером более 3 мм.
- Отклонение другого цвета размером более 1 мм.

Эти отклонения могут варьироваться от одной партии к другой.

Их концентрация на плите не должна влиять на ее эстетические характеристики.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A.

C/San Salvador, 54

12110, Alcora, Castellón (España)

(+34) 964 368 000

[www.inalco.es](http://www.inalco.es) [www.inalcotrends.com](http://www.inalcotrends.com)

